



NUOVA CEM.AR. GRANULATI S.r.l.
 PRODUZIONE INERTI SILICEI

**NUOVA CEM.AR. GRANULATI
 SRL**

Sede amministrativa: Via
 Dell'Artigianato 6 09122 Cagliari
 Sede operativa: S.S. n° 387 km 23,4
 - 09040 Serdiana (Ca) - Italia

Marcatura 4+

Aggregato fine 0÷0,063 (Sabbia di recupero)

Bollettino associato al <u>DDT numero:</u>		U.M.	VALORE
Parametro			
Granulometria		mm	0,063
Massa volumica apparente dei granuli		Kg/m ³	2557
Massa volumica dei granuli pre-essiccati in stufa		Kg/m ³	2478
Massa volumica dei granuli in condizioni di saturazione a superficie asciutta		Kg/m ³	2509
Massa volumica in mucchio		Kg/m ³	1411
Percentuale di assorbimento		%	1,25

Risultati analisi granulometrica anno 2012

Stacci [mm]	Passanti [%]
125	100,00
63	100,00
45	100,00
31,5	100,00
22,4	100,00
16	100,00
11,2	100,00
8	99,87
5,6	99,30
4	98,64
2	95,04
1	86,91
0,5	73,70
0,25	56,45
0,125	32,00
0,063	13,47

Curva dichiarata

